

二级建造师考试题库：<http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课：<http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群：102904460

2019 年二建公路考点突破:粒料基层(底基层)施工

【51 天全书考点突破，点击下载】

粒料基层(底基层)包括内容及适用范围

嵌锁型:泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等。

级配型:级配碎石、级配砾石、符合级配的天然砂砾、部分砾石经轧制掺配而成的级配砾、碎石等。

填隙碎石可用于各等级公路的底基层和二级以下公路的基层。级配碎石可用于各级公路的基层和底基层。级配砾石、级配碎砾石以及符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾,可适用于轻交通的二级和二级以下公路的基层以及各级公路的底基层。

对原材料的技术要求

填隙碎石用作基层时,集料的公称最大粒径不应大于 53mm;用作底基层时,应不大于 63mm。

集料可用具有一定强度的各种岩石或漂石轧制,宜采用石灰岩。

填隙碎石施工

233网校
www.233.com



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

二级建造师考试题库：<http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课：<http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群：102904460

填隙碎石可采用干法或湿法施工。干旱缺水地区宜采用干法施工。填隙料的用量宜为集料质量的 30%-40%。应由远到近将集料按计算的距离卸置于下承层上,应严格控制卸料距离。

考点习题测试：

1. 属于路面基层粒料类级配型的是（ ）。

- A. 填隙碎石
- B. 天然砾石轧制成碎石
- C. 天然砾石
- D. 符合级配的天然砂砾

参考答案：D

粒料基层(底基层)包括嵌锁型和级配型两种，级配型包括级配碎石、级配砾石、符合级配的天然砂砾、部分砾石经轧制掺配而成的级配砾、碎石等。

2. 工业废渣稳定土基层包括（ ）。

- A. 石灰粉煤灰基层
- B. 水泥粉煤灰基层
- C. 粉煤灰煤渣基层



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

二级建造师考试题库：<http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课：<http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群：102904460

D．石灰煤渣基层

E．石灰稳定土基层

参考答案：ABCD

刷题推荐：[二级建造师考试历年真题](#)|[二建考试在线题库免费测试](#)

233网校
www.233.com



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！