二级建造师考试题库: http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0

二级建造师网校听课: http://wx.233.com/jzs2/

二级建造师学习群: 102904460

2019 年二级建造师公路工程考点突破:钢筋施工与混凝土施工

【51天全书考点突破,点击下载】

钢筋施工

钢筋经进厂检验合格后方可使用。在工地存放时,存放时间不宜超过6个月。 预制钢筋施工构件的吊环,必须采用未经冷拉的热轧光圆钢筋制作,且其使用时 的计算拉应力不应大于50MPa。

混凝土施工

自高处向模板内倾卸混凝土时,应防止混凝土离析。直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过 2m;超过 2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落;倾落高度超过 10m时,应设置减速装置。

大体积混凝土:宜选用低水化热和凝结时间长得水泥品种。粗集料宜采用连续级配,细集料宜采用中砂。对大体积混凝土进行温度控制时,应使其内部最高温度不大于 75° C,内表温差不大于 25° C。大体积混凝土的浇筑宜在气温较低时进行,但混凝土的入模温度不应低于 5° C,热期施工时,人模温度不应高于 28° C。

高强度混凝土水泥宜选用强度等级不低于 52.5 的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,不得使用立窑水泥。高强度混凝土的施工应采用强制式搅拌机拌制,不得采用自落式搅拌机搅拌。搅拌混凝土时高效减水剂宜采用后掺法,且宜制成溶液后再加入,并应在混凝土用水量中扣除溶液用水量。



扫码下载 233 网校题库 一刷就过,千万人掌上题库!

二级建造师考试题库: http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0

二级建造师网校听课: http://wx.233.com/jzs2/

二级建造师学习群: 102904460

考点习题测试:

1. 墩台施工时,钢筋施工时其分节高度不宜大于 () m。



B. 10

C. 12

D. 15

参考答案: A

233网放

钢筋施工时其分节高度不宜大于 9m, 以确保施工安全。

- 2. 为预防钢筋混凝土结构构造裂缝,大体积混凝土应优选()等低水化热水泥。
 - A. 矿渣水泥
 - B. 粉煤灰水泥
 - C. 高强度水泥
 - D. 铝酸盐水泥
 - E. 掺早强剂水泥





扫码下载 233 网校题库 一刷就过,千万人掌上题库!

二级建造师考试题库: http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0

二级建造师网校听课: http://wx.233.com/jzs2/

二级建造师学习群: 102904460

参考答案: A、B

小编推荐:公路工程近四年命题分值统计及备考建议 | 在线模考

高效备考二级建造师考试,双师资全方位精讲<mark>教材</mark>考点,新增案例专项讲解

+ 通关宝典(考前 2 月寄送), 助力通关! 点击立即体验听课>>

233阿拉

233网校

233関校

233阿拉

233関が

233网版

233 MIT

233 Min

233関放



扫码下载 233 网校题库 一刷就过,千万人掌上题库!